

GRANADA

DESCRIPCION

Este material se encuentra elaborado a base de PVC y tela soporte tejido de punto 100 % poliéster.

Diseñado con un sistema completo de protección del vinilo **ADVANPROTECH**, que le proporciona resistencia mejorada al manchado, especialmente al ocasionado por el traspaso de pigmentos contaminantes como el índigo. Adicionalmente genera mayor facilidad de limpieza en manchas comunes y suciedad.

Nuvant presenta una variada gama de colores que permiten crear espacios dinámicos y confortables.

APLICACION

- Uso interior
- Oficinas
- Restaurantes
- Hoteles
- Residencias.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Propiedad	Especificación	Unidades	Método de prueba
Peso	585 ± 35	g/m ²	ASTM D751
Ancho	1.40 min	m	ASTM D751
Calibre	1.03 ± 0.12	mm	SAE J882

Nuvant S.A.S Nit. 890.906.119-6

Calle 61 Sur N° 43A - 290 Sabaneta Antioquia Colombia Tel. 378 86 86 Fax 2881303 A.A. 95015 Medellín

GRANADA

Propiedad	Especificación	Unidades	Método de prueba
Resistencia a la tensión, Longitudinal	400 min.	N	ASTM D751
Resistencia a la tensión, Transversal	400 min.	N	
Elongación a rompimiento, Longitudinal	120 min.	%	
Elongación a rompimiento, Transversal	120 min.	%	
Resistencia al rasgado, Longitudinal	190 min.	N	ASTM D5733
Resistencia al rasgado, Transversal	120 min.	N	
Resistencia a la Adherencia Longitudinal	13 min.	N/2.5 cm	ASTM D751
Resistencia a la Adherencia Transversal	13 min.	N/2.5 cm	
<hr/>			
Tramos/rollo	2 máximo		
Marcas/rollo	3 máximo		
Grabado	Prisma Positive		
Soporte	Tejido de punto 100 % Poliéster		

Nuvant S.A.S Nit. 890.906.119-6

Calle 61 Sur N° 43A - 290 Sabaneta Antioquia Colombia Tel. 378 86 86 Fax 2881303 A.A. 95015 Medellín

GRANADA

Características Principales

Resistencia a la llama conforme a los métodos:

- SAE J369 de junio de 2013.
- FMVSS 302
- CAL 117 - California tech. bulletin 117 – Section E.

Protección especial, la cual le confiere elevada resistencia a la abrasión, conforme al método CFF 1A (Abrasímetro Wyzenbeek, 60.000 ciclos en tela duck # 10).

Aditivos antibacteriales y fungicidas los cuales evitan la proliferación de hongos y bacterias.

Resistencia a la luz UV: protegido con agentes especiales y formulados con pigmentos resistentes a la luz UV.

Desempeño a baja temperatura conforme al método CFF 6a roller method (-29°C).

PRESENTACION

Cada rollo tiene 45 metros estándar de largo. El material es protegido con polietileno.

ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL

Los rollos deben almacenarse en su empaque original, en áreas cubiertas, frescas y libres de polución. Durante su manipulación se debe evitar que los rollos sufran caídas o golpes. Bajo óptimas condiciones de almacenamiento, el material puede ser utilizado hasta un año después de su fecha de despacho.

Nuvant S.A.S Nit. 890.906.119-6

Calle 61 Sur N° 43A - 290 Sabaneta Antioquia Colombia Tel. 378 86 86 Fax 2881303 A.A. 95015 Medellín

GRANADA

RECOMENDACIONES

Tener presente una adecuada manipulación para evitar daños prematuros del material como, por ejemplo:

- Deterioro por arrastre de objetos pesados sobre el material.
- Contacto directo con fuentes de calor por encima de 60° C.
- Rompimiento por punzonamiento u objetos cortopunzantes.
- La cuerina debe ser limpiada periódicamente para mantener su apariencia.
- Cualquier mancha debe ser limpiada rápidamente para evitar que se vuelva permanente.
- Use soluciones jabonosas suaves o productos especiales para cuerinas. Limpie solamente con paños blancos humedecidos y jabón de PH neutro.
- Lacas, tintas, limpiadores fuertes, detergentes y solventes como Thiner, acetato de etilo, MEK, tolueno, xileno, THF, y acetona, pueden ser efectivos para quitar manchas, pero causan daño inmediato y contribuyen al deterioro del material. El uso de estos limpiadores es bajo su propio riesgo.

Los datos y la información presentados en esta hoja técnica corresponden a muestras analizadas y a la capacidad del proceso de elaboración, según los métodos descritos en la fecha de revisión. Los valores típicos deben ser tomados como una guía y no como propiedades de diseño. Estos valores son susceptibles de ser modificados. Esta información no exime al cliente de verificar las características del material para su aplicación específica.

DOCUMENTO ELECTRÓNICO, NO REQUIERE FIRMA

Nuvant S.A.S Nit. 890.906.119-6

Calle 61 Sur N° 43A - 290 Sabaneta Antioquia Colombia Tel. 378 86 86 Fax 2881303 A.A. 95015 Medellín